

ПРАЙМЕР

- Праймер битумный
- Праймер битумный (концентрат)

ТУ 5775-013-00289973-2010

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ и ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ (КОНЦЕНТРАТ) предназначен для обработки бетонного основания, цементно-песчаных стяжек и других поверхностей перед укладкой наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов.

ПРАЙМЕР может применяться во всех климатических зонах.

Качественные показатели **ПРАЙМЕРА** должны соответствовать требованиям, указанным в таблице

Наименование показателя	Значения для марок	
	Праймер битумный	Праймер битумный (концентрат)
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	30-40	60-65
Время высыхания, ч, не более	12	12
Условная вязкость, с, в пределах	10-30	10-30

