

# СТЕКЛОЭЛАСТ

Битумно – полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал

ТУ 5774-007-00289973-2002

Современное строительство требует применение кровельных материалов изготовленных по современным технологиям с применением высококачественного сырья. Этим требованиям отвечает битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал **СТЕКЛОЭЛАСТ**. Материал производится с применением биостойкой стекловолоконистой или полиэфирной основ.

В качестве защитного слоя применяется полиэтиленовая пленка, крупнозернистая или сланцевая посыпка.

**СТЕКЛОЭЛАСТ** наплавляется при помощи пропановой горелки. Материал может быть закреплен полностью или частично. Может быть использован для ремонта кровель в т.ч. металлических.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МАРКА                                                                                         | П-3,5<br>Ст/х | К-4,5<br>Ст/х | П-3,5     |            | К-4,5     |            | П-4,0     |            | К-5,0     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                                                                               |               |               | Ст/<br>тк | П/<br>эстр | Ст/<br>тк | П/<br>эстр | Ст/<br>тк | П/<br>эстр | Ст/<br>тк | П/<br>эстр |
| Масса, кг/м <sup>2</sup> ,<br>не менее                                                        | 3,7           | 4,85          | 3,7       | 3,7        | 4,85      | 4,85       | 4,2       | 4,2        | 5,2       | 5,2        |
| Тип<br>покрытия:<br>верх<br>низ                                                               | П<br>П        | К<br>П        | П<br>П    | П<br>П     | К<br>П    | К<br>П     | П<br>П    | П<br>П     | К<br>П    | К<br>П     |
| Разрывная<br>сила при<br>растяжении<br>в продольном<br>направлении,<br>кгс/50 мм,<br>не менее | 50            | 50            | 100       | 60         | 100       | 60         | 100       | 60         | 100       | 60         |
| Гибкость на<br>брусе<br>R=25 мм,<br>°С, не выше                                               | - 20          | - 20          | - 20      | - 20       | - 20      | - 20       | - 20      | - 20       | - 20      | - 20       |
| Теплостойкость<br>в течение<br>2 часов,<br>°С, не ниже                                        | 100           | 100           | 100       | 100        | 100       | 100        | 100       | 100        | 100       | 100        |
| Размеры<br>рулона, м:<br>длина<br>ширина                                                      | 10<br>1       | 10<br>1       | 10<br>1   | 10<br>1    | 10<br>1   | 10<br>1    | 10<br>1   | 10<br>1    | 10<br>1   | 10<br>1    |
| Количество<br>рулонов на<br>поддоне:                                                          | 28            | 23            | 28        | 28         | 23        | 23         | 25        | 25         | 23        | 23         |



Тип покрытия: **К** - крупнозернистая посыпка, сланец; **П** - защитная полимерная пленка.

Применение материала **СТЕКЛОЭЛАСТ** осуществляется в соответствии с «Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных битумно-полимерных и битумных материалов производства ЗАО «Оргкровля» (РМК 1104.РП)