

ЭЛАСТОИЗОЛ ОПТИМ

ТУ 23.99.12-012-00287912-2022

Универсальный кровельный и гидроизоляционный материал обладающий оптимальными техническими характеристиками.



КМ-5
Г4
ВЗ
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ

Наименование показателя	Критерий	ЭПП полиэстер	ТПП стеклоткань	ХПП стеклохолст	ЭКП полиэстер	ТКП стеклоткань	ХКП стеклохолст	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	Гост EN 1849-1-2011
Длина x ширина, м	(±2%) x (±3%)	10 x 1						Гост EN 1848-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	600/500	800/800	500/250	600/500	800/800	500/250	Гост 31899-1-2011
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг./м²	не менее	1,5						Гост 2678-94
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1						
Температура гибкости на брусе R=25 мм. °С	не выше	-5						
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в теч. 2 ч		выдерживает						
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа		выдерживает						Гост EN 1928-2011
Теплостойкость, °С	не менее	85						Гост EN 1110-2011
Потеря посыпки, %	±15	-			15			Гост EN 12039-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ		пленка без логотипа / пленка с логотипом			сланец / пленка с логотипом			

