

ЭЛАСТОИЗОЛ С

ТУ 23.99.12-012-00287912-2022

Самоклеющийся кровельный и гидроизоляционный материал для внутренних помещений, помещений с влажными технологическими процессами. Под стяжку на ЖБ, сборное или деревянное основание перекрытий.



СБС САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

КМ-5
Г4
В3
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ



СКОРОСТЬ И УДОБСТВО
МОНТАЖА

Наименование показателя	Критерий	ЭПС полиэстер	ЭКС полиэстер	ХМС стеклохолст	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	3,5	4,5	3,0	Гост EN 1849-1-2011
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	10 х 1			Гост EN 1848-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	600/500	600/500	500/250	Гост 31899-1-2011
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1			Гост 2678-94
Температура гибкости на брусе R=10 мм. и R=25 мм. °C	не выше	-15			
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в теч. 2 ч		выдерживает			Гост 31897-2011
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа		выдерживает			Гост EN 1928-2011
Теплостойкость, °C	не менее	85			Гост EN 1110-2011
Тип защитного покрытия:	верх	пленка	крупнозернистая посыпка	песок	
	низ	силиконизированная (легкосъемная) пленка			



ЭЛАСТОИЗОЛ