

ГИДРОИЗОЛ

ТУ 23.99.12-001-00287912-2011

Доступный кровельный и гидроизоляционный материал для устройства и ремонта зданий и сооружений.



КМ-5
Г4
ВЗ
РП4

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ВЫГОДНО

Наименование показателя	Критерий	ЭПП полиэстер	ТПП стеклоткань	ХПП стеклохолст	ЭКП полиэстер	ТКП стеклоткань	ХКП стеклохолст	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	3,5	2,5	3,0	3,5	4,0	3,0	Гост EN 1849-1-2011
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	10 х 1						Гост EN 1848-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	500/ -	550 / -	450/ -	500/ -	550/ -	450/ -	Гост 31899-1-2011
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1						Гост 2678-94
Температура гибкости на брусѐ R=25 мм. °С	не выше	0						
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	выдерживает						Гост EN 1928-2011
Теплостойкость, °С	не менее	80						Гост EN 1110-2011
Потеря посыпки, %	±15	-			15			Гост EN 12039-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ		пленка без логотипа / пленка с логотипом			сланец, гранулят / пленка с логотипом			