

РУБЕРОИД

ГОСТ 10923-93

Доступный кровельный и гидроизоляционный материал для устройства и ремонта зданий и сооружений.



КМ-3
Г2
В2
РП2



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ВЫГОДНО

Наименование показателя	Критерий	РКК-350	РКК-350	РКП-350	РКП-350	РПП-300	РПП-300	РПП-300	РПП-300	Метод испытаний
Масса рулона*, кг		26	22	23	16,5	16,2	12,8	15,8	17,6	Гост EN 1849-1-2011
Длина x ширина, м	(±2%) x (±3%)	10 x 1		15 x 1						Гост EN 1848-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	не менее	320 / -		280 / -		220 / -		216 / -		Гост 31899-1-2011
Теплостойкость, °С	не менее	80								Гост 2678
Потеря посыпки, г/образец		3								
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	2								Гост 2678-94
Температура гибкости на брусе R=25 мм. °С		5								
Тип защитного покрытия: верх / низ		гранулят / тальк	тальк / тальк					песок / тальк		