

СТЕКЛОМАСТ

ТУ 21-5744710-519-92

Материал кровельный и гидроизоляционный эконом класса для устройства и ремонта зданий и сооружений.



КМ-5
Г4
ВЗ
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ВЫГОДНО

Наименование показателя	Критерий	ЭПП полиэстер	ТПП стеклоткань	ЭКП полиэстер	ТКП стеклоткань	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	3,0	3,0	4,0	4,0	Гост 2678
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	10 х 1				
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	343/ -	550/ -	343/ -	294/ -	
Потеря посыпки, гр./образец	не более	-		2		
Теплостойкость, °С	не менее	80				
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2	не менее	1,5				Гост 2678-94
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1,5				
Температура гибкости на брусe R=25 мм. °С	не выше	0				
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	-	выдерживает				
Тип защитного покрытия: верх / низ		пленка без логотипа/ пленка с логотипом		сланец, гранулят / пленка с логотипом		